

Техническое описание продукта
 Издание 11.08
 DS-Code: E1670
 Sika-Poxitar F

Sika-Poxitar® F (Inertol Poxitar® F)

Покрытие на эпоксидно-антраценовой масляной основе
 для покрытия бетона и стали при повышенных эксплуатационных нагрузках

Описание продукта	<p>Стойкое 2-х компонентное покрытие с низким содержанием растворителя на основе эпоксидно-антраценовой масляной композиции с минеральными наполнителями.</p> <p>Одобен и внесен в каталог Федеральным Институтом по Гидравлическому Инжинирингу (BAW).</p>	
Применение:	<p>Защитное покрытие для бетона и стали, внешнее и внутреннее покрытие для заглубленных и погруженных в воду конструкций, например, систем канализации, объектов хим. промышленности и т.д. Также подходит в случаях, когда невозможно избежать нанесения защитного покрытия на влажную бетонную поверхность.</p> <p><u>Не подходит для обработки поверхностей, контактирующих с питьевой водой, в бытовых помещениях, помещениях для животных (конюшни и пр.)</u></p>	
Свойства:	<p>После отвердевания Sika-Poxitar F обладает следующими качествами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ плотный, твердый, высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам ■ стойкость к истиранию и ударным нагрузкам ■ высокая стойкость к воздействию воды и химикатов. <p>Sika-Poxitar F может находиться в контакте с водой сразу же после нанесения. Но необходимо учитывать тот факт, что находящиеся в материале растворители попадают в воду, что приводит к временному загрязнению.</p> <p>Таким образом, возможность немедленного контакта с водой должна рассматриваться только в особых случаях и после согласования с органами по защите окружающей среды.</p>	
Техническое описание продукта		
Цвет:	Черный, красный	
Упаковка:	Sika-Poxitar F:	35 и 17 кг. (нетто)
	Thinner S:	25; 10 и 3 л
	SikaCor Zinc R:	26; 15 и 7 кг (нетто)
	Thinner K: (для SikaCor Zinc R):	25; 10 и 3 л
Срок хранения:	В заводских невскрытых контейнерах в сухом прохладном месте: минимум 2 года.	
Информация о системах		
Системы покрытий:	<p><u>Бетон:</u> 2-3 x Sika-Poxitar F; 1^{ый} слой следует разбавить растворителем Thinner S макс. 5% по весу 2^{ой} слой – без добавления растворителя.</p> <p><u>Сталь:</u> 2-3 x Sika-Poxitar F; рекомендуется наносить слои разными цветами. В случае предполагаемой значительной механической нагрузки рекомендуется обработка грунтовкой SikaCor Zinc R.</p>	



Подготовка поверхности:Бетон:

Твердая поверхность с хорошим сцеплением, без цементного молока, пыли, рыхлых частиц и других загрязнений. Влажность бетона не более 8%

Механическая обработка поверхности (например, дробеструйная) способствует повышению адгезии. Это особенно важно в случаях обработки поверхностей, находящихся под водой. Большие отверстия, пустоты и каверны следует предварительно выровнять, например, с помощью состава Isoment 520 или Sika-Poxitar.

Сталь:

Пескоструйная очистка до степени Sa 2½ согласно EN ISO 12944, часть 4, очистка от грязи, масла и смазочных материалов.

Технические характеристики**Расход материалов:**

	плотность жидк.	Сод. тв. частиц прим. %		Теоретич. толщина пленки при расходе 100 g/m ²		Расход материала для обеспечения средней толщины сухой пленки	
		Прим. кг/л	По объему.	По весу	Мокрая, микрон	Сухая, микрон	микрон
Sika-Poxitar F	1,8	87	96	56	49	150	0,310
SikaCor Zinc R	2,8	67	90	36	24	60 80*)	0,250 0,340

*) Для нанесения методом распыления:

За исключением небольших участков, толщина сухой пленки SikaCor Zinc R не должна превышать 150 микрон на слой.

Пропорции смешивания по весу:
(Компоненты А : В)

85 : 15

Устойчивость:Химическое воздействие:

Состав Sika-Poxitar F устойчив к воздействию пресной, морской воды, устойчив к обрастанию, воздействию растворенных кислот и щелочей, нейтральных солей, минеральных и топливных масел, смазочных материалов, чистящих средств и пр.

Неустойчив к воздействию ароматических углеводородов и гудрона.

Температура:

Сухой нагрев примерно до + 100°C, влажное тепло и теплая вода до прим.+ 60°C, Кратковременный нагрев примерно до + 80°C.

Неустойчив к воздействию теплой воды при значительных перепадах температуры!

Инструкции по применению**Подготовка материала:**

Тщательно перемешайте Компонент А при помощи электромиксера. Добавьте комп. В и тщательно перемешайте смесь (включая вдоль стенок и по дну контейнера).

Метод нанесения:

От метода нанесения зависят ровность и толщина пленки, а также внешний вид покрытия. Нанесение распылением дает наилучшие результаты. Указанная толщина сухой пленки легко достигается использованием безвоздушного распыления и нанесением кистью. Добавление растворителей снижает устойчивость к образованию потеков и толщину сухой пленки. В случае нанесения валиком или кистью для достижения желаемой толщины пленки может потребоваться нанесение дополнительных слоев. Это зависит от вида конструкции, условий на площадке, цвета и пр. Перед нанесением основного покрытия целесообразно проведение тестового нанесения на небольшом участке в условиях площадки для проверки требуемых результатов.

Нанесение кистью и валиком:

Не следует добавлять растворители; твердение, особенно под водой, будет сильно замедлено.

Безвоздушное распыление:

Давление мин. 150 бар; диаметром шланга мин.. 8 мм (¾ дюйма); размер сопла 0,53 – 0,66 мм (0,021 – 0,026 дюйма); угол распыления 40° - 80°

При низких температурах можно добавить до 5% по весу растворителя Thinner S. В подобных случаях незамедлительный контакт с водой не допускается.

Температура нанесения: (материала и поверхности) Минимум +5°C. При неблагоприятных условиях, например, высокой влажности воздуха, на поверхности может возникнуть изменение цвета (коричневые пятна) и образование шагрени. Однако эти факторы не повлияют на качество покрытия.

Жизнеспособность: При +20°C примерно 1½ часа.

Время выдержки между слоями: Время выдержки между слоями до достижения макс. толщины сухой пленки 150 мкм:

Продукт	вы- держка	+5°C через	+10°C через	+15°C через	+20°C через	+25°C через	+30°C через
Sika-Poxitar F	Мин.	36 ч	30 ч	24 ч	12 ч	8 ч	6 ч
	Max.	96 ч	72 ч	60 ч	48 ч	36 ч	24 ч

При невозможности соблюдения указанных максимальных значений выдержки поверхность необходимо активировать абразивной очисткой во избежание проблем межслойной адгезии. Перед нанесением последующего слоя необходимо провести тщательное обеспыливание предыдущего.

Между слоями SikaCor Zinc R и Sika-Poxitar F: 24 ч при +20°C (См. Тех.описание).

Время окончательного высыхания: При +20°C и хорошей вентиляции полное отверждение достигается примерно через 8-10 дней. Твердение также возможно при низких температурах – ниже+10°C – но занимает более длительное время.

Твердение материала также происходит и под водой.

Очистка инструмента: Thinner S.

Важные примечания

Меры предосторожности: Пожалуйста, соблюдайте инструкции по безопасности, размещенные на ярлыках контейнеров, и местное законодательство.

Необходимо соблюдать Предписания по обращению с опасными продуктами.

При применении в закрытых пространствах, бассейнах, шахтах и пр., необходимо обеспечивать соответствующую вентиляцию. Держите продукт вдали от открытого огня, включая сварку.

В плохо освещенных комнатах разрешается использование только безопасных электрических ламп. Вентиляционное оборудование должно иметь искрозащиту.

В жидком, или в не полностью затвердевшем состоянии растворитель и продукт загрязняют воду и, таким образом, не должны попадать в стоки или выливаться на открытый грунт. Все жидкие отходы должны утилизироваться согласно местным предписаниям по Охране труда и Технике безопасности.

Дальнейшая информация содержится в наших инструкциях "Охрана труда и предотвращение несчастных случаев"

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания изделия» конкретного изделия, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

ООО «Зика»
127006, Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс: +7 (495) 771-74-80

www.sika.ru

Филиал в Санкт-Петербурге

196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372

Филиал в Екатеринбурге

620016, Екатеринбург,
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1
Тел.: +7 (343) 267 9448, +7 (343) 216 5350
Факс: +7 (343) 216 5350

