

Техническое описание материала

Издание: 11.08.2007

Идентификационный номер:

02 07 03 06 001 0 000002

SikaSwell® S-2

SikaSwell® S-2

Герметик, набухающий при контакте с водой

Описание продукта	Однокомпонентный полиуретановый герметик, набухающий при контакте с водой.
Применение	Используется для герметизации водонепроницаемых конструкций и фиксации профилей SikaSwell® или инъекционных шлангов Sika®Injectoflex. Герметизация: <ul style="list-style-type: none">■ строительных швов;■ вводов труб в стенах и плитах перекрытий;■ вокруг всех типов отверстий, в строительных швах;■ строительные швы в кабельных каналах и т. д. Фиксация: <ul style="list-style-type: none">■ инъекционных шлангов Sika® Injectoflex-System, тип HP и тип NS;■ профилей SikaSwell®-P.
Характеристики / преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Легко наносится.■ Хорошая адгезия к различным основаниям.■ Оптимальная скорость набухания, предотвращающая повреждение свежееуложенной бетонной смеси в период схватывания и набора прочности.■ Высокоэкономичен.■ Набухает при контакте с водой.■ Долговременная водонепроницаемость.■ Возможность адаптации для решения множества частных задач.

Техническое описание продукта

Форма

Цвет Красно-коричневый

Упаковка Пачки по 600 мл (20 пачек в коробке, 48 коробок на паллете)
Картриджи по 300 мл (12 картриджей в коробке, 48 коробок на паллете)

Хранение

Условия и срок хранения 9 месяцев со дня изготовления при условии хранения в оригинальной запечатанной и неповрежденной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

Технические характеристики

Основа Однокомпонентный полиуретан, отверждающийся во влажной среде

Плотность 1,33 кг/л (23 °С)

Время образования пленки 2 часа (+23 °С / относительная влажность 50%)



Sika®

Набор прочности Через 1 день: ≈ 2,0 мм (+23 °C / относительная влажность 50%)
Через 10 дней: ≈ 10,0 мм (+23 °C / относительная влажность 50%)

Устойчивость против образования потеков < 2 мм

Изменение объема 1 день в водопроводной воде: < 25 %
7 дней в водопроводной воде: > 100 %
В соленой воде способность к набуханию снижается и замедляется.

Физико-механические свойства

Твердость по Шору А В набувшем состоянии (7 дней в водопроводной воде): > 10
В ненабувшем состоянии (7 дней: +23 °C / отн. влажность 50%): 40–60

Информация о системе

Инструкции по нанесению

Требования к основанию Основание должно быть крепким, чистым, сухим, максимально матово-влажным, свободным от каких-либо загрязняющих поверхность частиц.

Подготовка основания Все свободные частицы, разделительные составы, цементное молочко, краска, ржавчина и иные слабосвязанные материалы должны удаляться либо вручную, либо механическим способом.

Условия нанесения / ограничения

Температура основания +5 °C мин. / +35 °C макс.

Температура воздуха +5 °C мин. / +35 °C макс.

Влажность основания Основание должно быть сухим, но допускается применение на матово-влажном основании без стоячей воды.

Инструкции по укладке

Способы укладки / инструмент

■ Для фиксации профилей SikaSwell®-P и шлангов Sika® Injectoflex Нанесите герметик SikaSwell® S-2 (через треугольную насадку с секциями примерно 5 мм) на подготовленное основание. В случае применения на недостаточно ровном основании выдавленный через треугольную насадку материал может потребовать некоторой корректировки. При укладке профили SikaSwell®-P и шланги Sika® Injectoflex необходимо как следует вдавить в свеженанесенный герметик SikaSwell® S-2.

Прежде чем уложить бетон, дайте SikaSwell® S-2 затвердеть в течение 2–3 часов. Более подробная информация по указанным материалам дана в техническом описании материала.

■ В качестве герметика для рабочих швов

Используйте треугольную насадку или обрежьте насадку таким образом, чтобы получить треугольный срез для выдавливания герметика, нанесите герметик SikaSwell® S-2 в соответствии со следующей таблицей:

Толщина основания	Размер стороны треугольного сечения	*Теоретическая длина дорожки, получаемая из упаковки 600 мл	* Теоретическая длина дорожки, получаемая из картриджа 300 мл
< 30 см	15 мм	6,2 м	3,1 м
30–50 см	20 мм	3,6 м	1,8 м

*Фактический выход может оказаться меньше теоретического в зависимости от условий на месте производства работ (неровность основания, размер заполнителя и т. д.).

Поместите SikaSwell® S-2 в центре бетонной плиты. Минимальное расстояние вокруг герметика до краев бетонной плиты должно быть с каждой стороны не менее 10 см (в армированном бетоне) или 15 см (в неармированном бетоне). Заливку бетонной плиты толщиной менее 50 см следует начинать не ранее чем через 2 часа (время, необходимое для

затвердевания герметика). Если толщина бетонной плиты составит более 50 см, заливку бетона следует производить не ранее чем через 2 дня. При укладке бетонной смеси необходимо следить, чтобы пространство вокруг герметика SikaSwell® S-2 должно быть хорошо уплотнено таким образом, чтобы в бетоне не было раковин или пустот.

Очистка инструмента	Очистите все инструменты для нанесения с помощью материала Sika® Colma-Cleaner сразу после их использования. Удаление затвердевшего / высохшего материала возможно только механическим способом.
Замечания по нанесению / ограничения	<p>SikaSwell® S-2 расширяется при контакте с водой. Это происходит не сразу, а постепенно, в течение нескольких часов. Тем не менее не рекомендуется оставлять SikaSwell® S-2 на длительное время в стоячей воде (макс. 24 часа до ухода воды).</p> <p>Запрещается использовать герметик SikaSwell® S-2 для деформационных швов.</p> <p>При резком увеличении уровня воды швы могут некоторое время подтекать в связи с тем, что герметику требуется время для набухания. После набухания герметика SikaSwell® S-2 швы станут герметичными.</p> <p>Полностью высохший герметик SikaSwell® S-2 может уменьшиться в объеме до своих первоначальных размеров, однако при контакте с водой он расширится снова.</p> <p>Несмотря на то, что герметик SikaSwell® S-2 прошел испытания при гидравлическом давлении до 5 бар, не рекомендуется использовать его при давлении свыше 2 бар из-за ограниченной площади герметизации. При давлении, превышающем 2 бара, SikaSwell® S-2 может использоваться либо для фиксации шлангов Sika® Injectoflex, либо для дополнительной герметизации совместно с гидроизоляционными шпонками Sika® Waterbars.</p>
Важное замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по не зависящим от нас причинам.
Местные ограничения	Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких-либо местных нормативно-правовых актов использование этого материала может быть разным в разных странах. Подробное описание областей применения содержится в спецификации, разработанной для конкретной страны.

Информация по охране труда и технике безопасности

Меры безопасности	<p>Для предотвращения редких аллергических реакций рекомендуется использовать защитные перчатки. Перед перерывами в работе и после ее окончания смените грязную рабочую одежду и вымойте руки.</p> <p>Соблюдайте местные нормы, а также указания по охране труда и технике безопасности, написанные на этикетках и ярлыках на упаковке.</p>
Важные замечания	<p>Остатки материала следует удалять в соответствии с местными правилами.</p> <p>Полностью отвердевший материал можно утилизировать так же, как бытовые отходы, заключив соглашение с соответствующими местными органами власти.</p> <p>Подробная информация по охране труда и технике безопасности, а также подробные меры предосторожности, в т. ч. данные о физических, токсических свойствах и экологической безопасности, содержатся в сертификате безопасности материала.</p>

Юридические замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.



Клиентское и техническое обслуживание:

ООО «Зика»
127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс: +7 (495) 771-74-80

Филиал в Санкт-Петербурге:

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57
Факс: +7 (812) 823-03-72

Филиал в Екатеринбурге:

620016, г. Екатеринбург,
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50
Факс: +7 (343) 216-53-50

