

Техническое описание материала
Издание: 17.11.2004
Идентификационный номер:
02 05 01 01 028 0 000001
Sikaflex®-Construction (D) (Временно)

Sikaflex®-Construction

Однокомпонентный полиуретановый герметик для строительных швов

| | |
|--------------------------------------|---|
| Описание | Sikaflex®-Construction — это однокомпонентный эластичный герметик для швов на основе полиуретана, отверждаемый влагой воздуха. Предназначен как для внутренних, так и для наружных работ. |
| Область применения | Sikaflex®-Construction применяется для герметизации швов балконных парапетов, а также стыков окон, дверей, фасадных элементов, металлических облицовок, бетонных конструкций. Подходит также для герметизации швов в деревянных и металлических конструкциях. |
| Характеристики / преимущества | <ul style="list-style-type: none">■ Выдерживает подвижку шва до 25%.■ Отличная адгезия к различным основаниям.■ Не всленивается при отверждении.■ Очень короткое время отверждения.■ Нелипкая поверхность.■ Высокая прочность на разрыв. |

Результаты испытаний

| | |
|--------------------------|--|
| Тесты / стандарты | Соответствует требованиям ISO 11600, F 25 HM / F 20 LM |
|--------------------------|--|

Техническое описание

Форма

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Цвет | Белый, бетонный серый |
| Упаковка | Колбасы по 600 мл, 20 шт. в коробке |

Хранение

| | |
|--------------------------------|--|
| Условия и срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в оригинальной запечатанной и неповрежденной упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +10 °C до +25 °C. |
|--------------------------------|--|

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Основа | Однокомпонентный полиуретан, отверждающийся влагой воздуха |
| Плотность | ≈ 1,33 кг/л (цвет бетонный серый) (DIN 53479) |
| Время образования пленки | ≈ 60 минут (+23 °C / относительная влажность 50%) |
| Скорость отверждения | ≈ 1 мм / 24 ч (+23 °C / относительная влажность 50%) |
| Максимальная подвижка шва | До 25% |



| Размер шва | Мин. ширина = 10 мм / макс. ширина = 35 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Устойчивость против образования потоков | 0 мм, очень хорошая (DIN EN ISO 7390) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочая температура | От -40 °C до +70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физико-механические свойства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочность на разрыв | $\approx 6 \text{ Н/мм}$ (+23 °C / отн. влажность 50%) (DIN 53515) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Твердость по Шору A | ≈ 25 через 28 дней (+23 °C / отн. влажность 50%) (DIN 53505) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модуль упругости | $\approx 0,4 \text{ Н/мм}^2$ при 100% удлинении (+23 °C / отн. влажность 50%) (DIN EN ISO 8340) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удлинение до разрыва | $\approx 700\%$ (+23 °C / отн. влажность 50%) (DIN 53504) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Упругое восстановление | $> 70\%$ (+23 °C / отн. влажность 50%) (DIN EN ISO 7389 B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о системах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нанесение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расход / конструкция шва | <p>Конструкция шва должна учитывать способность герметика воспринимать деформации. Как правило, ширина шва должна быть > 10 мм и < 35 мм. Оптимальное соотношение ширины шва к его глубине должно составлять приблизительно 2 : 1.</p> <p>Стандартные размеры сечений швов для бетонных конструкций (в соответствии с DIN 18 540 / Таблица 3):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Расстояние между швами</th> <th>2 м</th> <th>2–3,5 м</th> <th>3,5–5 м</th> <th>5–6,5 м</th> <th>6,5–8 м</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ширина шва</td> <td>15 мм</td> <td>20 мм</td> <td>25 мм</td> <td>30 мм</td> <td>35 мм</td> </tr> <tr> <td>Глубина шва</td> <td>8 мм</td> <td>10 мм</td> <td>12 мм</td> <td>15 мм</td> <td>15 мм</td> </tr> </tbody> </table> <p>Минимальная ширина швов для герметизации оконных проемов — 10 мм. Необходимо правильно определить размеры швов, так как после монтажа какие-либо изменения обычно сделать уже нельзя. Основой для расчета необходимой ширины шва являются технические характеристики герметика и смежных с ним строительных материалов. Также следует учитывать конструкционные особенности сооружения, его размеры, применяемые технологии строительства, воздействие внешней среды.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ширина шва</th> <th>10 мм</th> <th>15 мм</th> <th>20 мм</th> <th>25 мм</th> <th>30 мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Глубина шва</td> <td>8 мм</td> <td>8 мм</td> <td>10 мм</td> <td>12 мм</td> <td>15 мм</td> </tr> <tr> <td>Длина шва на колбасу 600 мл</td> <td>$\approx 7,5$ м</td> <td>$\approx 4,5$ м</td> <td>$\approx 2,5$ м</td> <td>$\approx 1,6$ м</td> <td>$\approx 1,3$ м</td> </tr> </tbody> </table> <p>Указанные значения являются приблизительными.</p> <p>Заполнение.</p> <p>Для заполнения швов используйте только совместимые с герметиками пенополиэтиленовые шнуры с закрытыми порами, т. е. шнуры, способные воспринимать значительные упругие деформации.</p> | | | | | | Расстояние между швами | 2 м | 2–3,5 м | 3,5–5 м | 5–6,5 м | 6,5–8 м | Ширина шва | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | Глубина шва | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 15 мм | Ширина шва | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | Глубина шва | 8 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | Длина шва на колбасу 600 мл | $\approx 7,5$ м | $\approx 4,5$ м | $\approx 2,5$ м | $\approx 1,6$ м | $\approx 1,3$ м |
| Расстояние между швами | 2 м | 2–3,5 м | 3,5–5 м | 5–6,5 м | 6,5–8 м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина шва | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глубина шва | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 15 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина шва | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глубина шва | 8 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина шва на колбасу 600 мл | $\approx 7,5$ м | $\approx 4,5$ м | $\approx 2,5$ м | $\approx 1,6$ м | $\approx 1,3$ м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Требования к основанию | <p>Основание должно быть чистым, сухим, однородным. На поверхности не должно быть масел, пыли и посторонних частиц. Краска, цементное молочко и другие слабозакрепленные частицы должны быть удалены. Должны быть соблюдены стандартные строительные нормы и правила проведения работ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Подготовка основания / грунтование | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sika® Primer-3 Для пористых оснований, например, для бетона, ячеистого бетона и цементной штукатурки. Время выдержки до нанесения герметика: мин. 30 минут / макс. 8 часов. ■ Sika® Cleaner-205 Для порошковых эпоксидных и полиуретановых покрытий. Время выдержки до нанесения герметика: 15 минут ■ Sika® Primer-21 Для ПВХ и строительных растворов в соединительных швах между ПВХ и материалом конструкции. Время выдержки до нанесения герметика: мин. 30 минут / макс. 8 часов. ■ Sika® Primer-35 Для металлов (алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь). Время выдержки до нанесения герметика: мин. 30 минут / макс. 8 часов. Грунтовочные покрытия только усиливают адгезию. Они не заменяют очистку поверхности и не упрочняют ее. Более подробную информацию см. в техническом описании к Sika® Primer. |
|---|---|

Условия нанесения / ограничения

Температура основания +5 °C мин. / +40 °C макс.

Температура воздуха +5 °C мин. / +40 °C макс.

Влажность основания Сухая

Инструкции по нанесению

| | |
|---|---|
| Способы нанесения/ инструмент | Герметик Sikaflex®-Construction поставляется готовым к использованию. После надлежащей подготовки шва и основания герметик выдавливается с помощью пистолета в шов и разравнивается шпателем. Можно применять специальную жидкость для разглаживания. При разравнивании герметика Sikaflex®-Construction необходимо прижимать его к краям шва. |
| Очистка инструмента | Очистите все инструменты и оборудование для нанесения с помощью средства для удаления герметика Sika Cleaner сразу после их использования. Удаление затвердевшего материала возможно только механическим способом. |
| Замечания по нанесению / ограничения | <p>Окраска эластичных герметиков не допускается.</p> <p>Толщина совместимых с герметиком покрытий, наносимых на стенки шва, не должна превышать 1 мм.</p> <p>Совместимость покрытий необходимо проверять отдельно для каждого частного случая в соответствии с DIN 52 452-2.</p> <p>При воздействии на герметик химических препаратов, высоких температур, ультрафиолетового излучения возможны незначительные изменения цвета (особенно оттенков белого цвета). Изменение цвета не влияет на технические характеристики герметика.</p> <p>При нанесении герметика на натуральный камень следует обратиться в нашу техническую службу за дополнительной консультацией.</p> <p>Не используйте Sikaflex®-Construction в контакте со стеклом, в напольных швах и в швах, постоянно погруженных в воду.</p> <p>Не используйте Sikaflex®-Construction на битумных основаниях, основаниях с натуральной резиной, хлоропреном, с каучуками на основе сополимеров этилена, пропилена и диенового мономера, а также со строительными материалами, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители.</p> |
| Важное замечание | Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по не зависящим от нас причинам. |



Информация по охране труда и технике безопасности

| | |
|------------------------------|--|
| Меры безопасности | Для предотвращения аллергических реакций рекомендуется использовать защитные перчатки. Перед перерывами в работе и после ее окончания смените грязную рабочую одежду и вымойте руки. Соблюдайте местные нормы, а также указания по охране труда и технике безопасности, написанные на этикетках и ярлыках на упаковке. |
| Окружающая среда | Остатки материала следует удалять в соответствии с местными правилами. Полностью отвердевший материал можно утилизировать так же, как бытовые отходы, заключив соглашение с соответствующими местными органами власти. |
| Класс транспортировки | Неопасный груз |
| Важные замечания | За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям сертификата безопасности материала, которые содержат данные о физических, токсических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию. |
| Юридические замечания | Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высыпается по запросу. |

Клиентское и техническое обслуживание:

ООО «Зика»
127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс: +7 (495) 771-74-80

Филиал в Санкт-Петербурге:

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57
Факс: +7 (812) 823-03-72

Филиал в Екатеринбурге:

620016, г. Екатеринбург,
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50
Факс: +7 (343) 216-53-50

